

""ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Рахтасаноат илмий маркази" АЖ

Бош директори, техн. фан. доктори



Р.А. Гуляев

2017 й.

ЛПС-4 АСБОБИДА ПАХТА ТОЛАСИ ТАВСИФНОМАЛАРИНИ
АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМАГА

ПДИ 69-2016

3-СОНЛИ ҚЎШИМЧА

(2017 йил ҳосили учун)

Бош директорнинг илмий ишлар бўйича
биринчи ўринбосари, техн. фан. доктори, проф.

A blue ink handwritten signature is written to the right of the text for the first official.

К. Жуманиязов

Стандартлаштириш ва метрология
бўлими мудири, техн. фан. номз.,
кат.илм. ходим

A blue ink handwritten signature is written to the right of the text for the second official.

А.Ахмедов

Тошкент 2017

1 Порлоқ 1, Поркоқ 2 ва Порлоқ 4 селекция навлари пахта толасининг тавсифномаларини ЛПС-4 асбобида аниқлашдаги синашлар "Пахта толаси тавсифномаларини ЛПС-4 асбобида аниқлаш бўйича йўриқнома" асосида олиб борилади.

2 Кўрсатилган селекция навлари учун толанинг синаш учун намуна массаси қуйидагиларни ташкил қилиши керак:

Порлоқ 1	- (7,90 ± 0,01) g,
Порлоқ 2	- (8,00 ± 0,01) g.
Порлоқ 4	- (7,90 ± 0,01) g,

3 Синалаётган намуналарнинг кўрсатилган массаларидаги толанинг пишиб етилганлик коэффиценти, чизиқли зичлиги ва солиштирма узилиш кучи ЛПС-4 асбоби кўрсатишларига кўра А-иловадаги килинган А.4, А.5, А6-жадваллар бўйича аниқланади.

4 ЛПС-4 асбобида пахта толасининг микронейр кўрсаткичини аниқлашда синовлар "O'z DSt 620:2009 Пахта толаси. Чизиқли зичлик ва микронейр кўрсаткичини аниқлаш усуллари" ҳамда "O'z DSt 593:2008 Пахта. Пахта толасининг тавсифномаларини аниқлаш усуллари" бўйича қуйидаги қўшимчалар билан аниқланади.

Пахта толасининг синаш учун намуналари пахтани қуритиш, тозалаш ва ДЛ-10 лаборатория жини ёки ППВ қурилмасида жинлаш йўли билан тайёрланади.

5 Пахта толасидан микронейр кўрсаткичи учун массаси (9,00 ± 0,02) g дан бўлган 6 та синаш учун намуна танланади ва тарозида тортилади. Ўлчашлар O'z DSt 620:2009 бўйича бажарилади.

6 Ўлчанаётган намунадаги асбоб кўрсатишларининг ўрта арифметик қиймати бўйича микронейр кўрсаткичи "Йўриқнома" нинг А-иловасида келтирилган А3-жадвал орқали аниқланади.

А-илова
(мажбурий)

Пахта толасининг тавсифларини аниклаш жадваллари

А.3 – жадвал

Микронеёр кўрсаткичини ўтказиш жадвали

Асбоб кўрсаткичлари, мм Н ₂ О	mic	Асбоб кўрсаткичлари, мм Н ₂ О	mic	Асбоб кўрсаткичлари, мм Н ₂ О	mic	Асбоб кўрсаткичлари, мм Н ₂ О	mic	Асбоб кўрсаткичлари, мм Н ₂ О	mic
200	5,97	280	4,52	360	3,62	440	3,08	520	2,74
202	5,93	282	4,49	362	3,61	442	3,07	522	2,74
204	5,88	284	4,46	364	3,59	444	3,06	524	2,73
206	5,84	286	4,43	366	3,57	446	3,05	526	2,73
208	5,79	288	4,41	368	3,56	448	3,04	528	2,72
210	5,75	290	4,38	370	3,54	450	3,03	530	2,71
212	5,71	292	4,35	372	3,52	452	3,02	532	2,71
214	5,66	294	4,33	374	3,51	454	3,01	534	2,70
216	5,62	296	4,30	376	3,49	456	3,00	536	2,69
218	5,58	298	4,28	378	3,48	458	2,99	538	2,69
220	5,54	300	4,25	380	3,46	460	2,98	540	2,68
222	5,60	302	4,23	382	3,45	462	2,97	542	2,68
224	5,46	304	4,20	384	3,43	464	2,96	544	2,67
226	5,12	306	4,18	386	3,42	466	2,96	546	2,67
228	5,38	306	4,15	388	3,40	468	2,94	548	2,66
230	5,34	310	4,13	390	3,39	470	2,93	550	2,66
232	5,30	312	4,11	392	3,37	472	2,92	552	2,65
234	5,26	314	4,08	394	3,36	474	2,92	554	2,64
236	5,23	316	4,06	396	3,35	476	2,91	556	2,64
238	5,19	313	4,04	398	3,33	478	2,90	558	2,63
240	5,15	320	4,02	400	3,32	430	2,89	560	2,63
242	5,12	322	3,99	402	3,30	482	2,88	562	2,62
244	5,03	324	3,97	404	3,29	484	2,87	564	2,62
246	5,05	326	3,95	406	3,28	436	2,87	566	2,61
248	5,01	328	3,93	408	3,27	488	2,86	568	2,61
250	4,98	330	3,91	410	3,25	490	2,85	570	2,60
252	4,95	332	3,89	412	3,24	492	2,84	572	2,60
254	4,91	334	3,87	414	3,23	494	2,84	574	2,60
256	4,88	336	3,85	416	3,22	496	2,83	576	2,59
258	4,85	338	3,83	418	3,20	498	2,82	578	2,59
260	4,82	340	3,81	420	3,19	500	2,81	580	2,58
262	4,78	342	3,79	422	3,18	502	2,81	582	2,53
254	4,75	344	3,77	424	3,17	504	2,80	584	2,57
263	4,72	346	3,75	426	3,16	506	2,79	586	2,57
268	4,09	348	3,73	428	3,14	509	2,78	588	2,56
270	4,66	350	3,71	430	3,13	510	2,78	590	2,56
272	4,63	352	3,70	432	3,12	512	2,77	592	2,56
274	4,60	354	3,68	434	3,11	514	2,76	594	2,55
276	4,57	356	3,66	436	3,10	518	2,76	596	2,55
278	4,54	358	3,64	438	3,09	518	2,75	596	2,54

А.4-жадвал – Порлоқ 1 селекция нави

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
175	172	2,30	193	27,53	27,01
176	173	2,29	192	27,60	27,08
177	174	2,27	191	27,68	27,16
178	175	2,26	191	27,76	27,24
179	175	2,25	190	27,84	27,31
180	176	2,24	190	27,39	26,86
181	177	2,23	189	27,46	26,94
182	178	2,22	189	27,54	27,01
183	179	2,20	188	27,62	27,09
184	180	2,19	188	27,69	27,16
185	181	2,18	187	27,23	26,70
186	182	2,17	187	27,31	26,77
187	183	2,16	186	27,38	26,84
188	184	2,15	186	27,45	26,91
189	185	2,14	185	27,53	26,99
190	186	2,14	185	27,06	26,52
191	187	2,13	184	27,13	26,59
192	188	2,13	184	27,20	26,66
193	189	2,12	183	27,27	26,72
194	190	2,12	183	27,34	26,79
195	191	2,11	182	27,41	26,86
196	192	2,11	182	27,48	26,93
197	193	2,10	181	27,55	27,00
198	194	2,10	181	27,07	26,52
199	195	2,10	181	27,14	26,58
200	196	2,09	180	27,20	26,65
201	197	2,09	180	27,27	26,72
202	198	2,08	179	27,34	26,78
203	199	2,08	179	27,41	26,85
204	200	2,07	178	27,48	26,91
205	201	2,07	178	27,54	26,98
206	202	2,06	177	27,05	26,48
207	203	2,06	177	27,11	26,55
208	204	2,05	177	27,18	26,61
209	205	2,05	176	27,24	26,68
210	206	2,05	176	27,31	26,74
211	207	2,04	175	27,37	26,80
212	208	2,04	175	26,87	26,29
213	209	2,03	175	26,93	26,36

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
214	210	2,03	174	26,99	26,42
215	211	2,03	174	27,06	26,48
216	212	2,02	173	27,12	26,54
217	213	2,02	173	27,18	26,60
218	214	2,01	173	26,66	26,08
219	215	2,01	172	26,72	26,14
220	216	2,01	172	26,79	26,20
221	217	2,00	171	26,85	26,26
222	218	2,00	171	26,91	26,32
223	219	1,99	171	26,97	26,38
224	220	1,99	170	27,03	25,85
225	221	1,99	170	26,50	25,91
226	222	1,98	169	26,56	25,97
227	223	1,98	169	26,62	26,03
228	224	1,97	169	26,68	26,08
229	225	1,97	168	26,73	26,14
230	226	1,97	168	26,20	25,60
231	225	1,96	168	26,25	25,66
232	227	1,96	167	26,31	25,71
233	228	1,95	167	26,37	25,77
234	229	1,95	167	26,42	25,82
235	230	1,95	166	26,48	25,88
236	231	1,94	166	25,93	25,33
237	232	1,94	165	25,99	25,38
238	233	1,93	165	26,04	25,44
239	234	1,93	165	26,10	25,49
240	235	1,93	164	26,15	25,54
241	236	1,92	164	26,21	25,60
242	237	1,92	164	26,26	25,65
243	238	1,92	163	26,32	25,70
244	239	1,91	163	25,76	25,14
245	240	1,91	163	25,81	25,19
246	241	1,90	162	25,86	25,25
247	242	1,90	162	25,91	25,30
248	243	1,90	162	25,97	25,35
249	244	1,89	161	26,02	25,40
250	245	1,89	161	26,07	25,45
251	246	1,88	161	26,12	25,50
252	247	1,88	160	25,55	24,93
253	248	1,88	160	25,60	24,98

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
254	249	1,87	160	25,65	25,03
255	250	1,87	160	25,70	25,08
256	251	1,87	159	25,75	25,13
257	262	1,86	159	25,80	25,17
258	253	1,86	159	25,85	25,22
259	254	1,85	158	25,90	25,27
260	255	1,85	158	25,95	25,32
261	256	1,85	158	26,00	25,37
262	257	1,84	157	25,42	24,78
263	258	1,84	157	25,47	24,83
264	259	1,83	157	25,52	24,88
265	260	1,82	156	25,56	24,92
266	261	1,82	156	25,61	24,97
267	262	1,81	156	25,66	25,02
268	263	1,81	156	25,71	25,07
269	264	1,80	155	25,76	25,11
270	265	1,80	155	25,80	25,16
271	266	1,79	155	25,85	25,20
272	267	1,79	154	25,25	24,60
273	268	1,78	154	25,30	24,65
274	269	1,78	154	25,34	24,69
275	270	1,77	154	25,39	24,74
276	271	1,77	153	25,44	24,78
277	272	1,76	153	25,48	24,83
278	273	1,76	153	25,53	24,87
279	274	1,75	152	25,57	24,92
280	275	1,74	152	25,62	24,96
281	276	1,74	152	25,01	24,35
282	276	1,74	152	25,05	24,39
283	277	1,74	151	25,10	24,44
284	278	1,74	151	25,14	24,48
285	279	1,73	151	25,18	24,52
286	280	1,73	151	25,23	24,57
287	281	1,73	150	25,27	24,61
288	282	1,73	150	25,32	24,65
289	283	1,73	150	25,36	24,69
290	284	1,72	150	24,74	24,07
291	285	1,72	149	24,78	24,11
292	286	1,72	149	24,82	24,15
293	287	1,72	149	24,86	24,19

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
294	288	1,72	149	24,91	24,23
295	289	1,71	148	24,95	24,27
296	290	1,71	148	24,99	24,32
297	291	1,71	148	25,03	24,36
298	292	1,71	148	25,08	24,40
299	2S3	1,71	147	25,12	24,44
300	294	1,70	147	25,16	24,48
301	295	1,70	147	25,20	24,52
302	293	1,70	147	25,24	24,56
303	297	1,70	146	25,28	24,60
304	298	1,70	146	25,33	24,64
305	299	1,69	146	25,37	24,68
306	300	1,69	146	25,41	24,72
307	301	1,69	145	25,45	24,76
308	302	1,69	145	25,49	24,80
309	303	1,68	145	24,84	24,15
310	304	1,68	145	24,88	24,19
311	305	1,68	144	24,92	24,23
312	306	1,68	144	24,96	24,27
313	307	1,68	144	25,00	24,31
314	308	1,67	144	25,04	24,35
315	309	1,67	144	25,08	24,39
316	310	1,67	143	25,12	24,43
317	311	1,67	143	25,16	24,46
318	312	1,67	143	25,20	24,50
319	313	1,66	143	25,24	24,54
320	314	1,66	142	25,28	24,58
321	315	1,66	142	25,32	24,62
322	316	1,66	142	25,36	24,66
323	317	1,66	142	25,40	24,69
324	318	1,65	142	25,44	24,73
325	319	1,65	141	25,48	24,77
326	320	1,65	141	25,52	24,81
327	321	1,65	141	25,56	24,85
328	322	1,65	141	24,89	24,17
329	323	1,64	140	24,92	24,21
330	324	1,64	140	24,96	24,25
331	325	1,64	140	25,00	24,28
332	326	1,64	140	25,04	24,32
333	327	1,63	140	25,07	24,36

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
334	327	1,63	139	25,11	24,39
335	328	1,63	139	25,15	24,43
336	329	1,63	139	25,19	24,47
337	330	1,62	139	25,22	24,50
338	331	1,62	139	25,26	24,54
339	332	1,62	138	25,30	24,58
340	333	1,62	138	25,34	24,61
341	334	1,61	138	25,37	24,65
342	335	1,61	138	25,41	24,68
343	336	1,61	138	25,45	24,72
344	337	1,61	137	25,48	24,76
345	338	1,60	137	25,52	24,79
346	339	1,60	137	25,56	24,83
347	340	1,60	137	24,86	24,13
348	341	1,60	137	24,90	24,17
349	342	1,59	136	24,94	24,20
350	343	1,59	136	24,97	24,24
351	344	1,59	136	25,01	24,27
352	345	1,59	136	25,04	24,31
353	346	1,58	136	25,08	24,34
354	347	1,58	135	25,11	24,38
355	348	1,58	135	25,15	24,41
356	349	1,58	135	25,18	24,44
357	350	1,57	135	24,48	23,74
358	351	1,57	135	24,51	23,77
359	352	1,57	134	24,55	23,80
360	353	1,57	134	24,58	23,84
361	354	1,56	134	24,62	23,87
362	355	1,56	134	24,65	23,90
363	356	1,56	134	24,68	23,94
364	357	1,56	134	24,72	23,97
365	358	1,55	133	24,75	24,00
366	359	1,55	133	24,79	24,03
367	360	1,55	133	24,82	24,07
368	361	1,55	133	24,10	23,35
369	362	1,55	133	24,13	23,38
370	363	1,54	132	24,16	23,41
371	364	1,54	132	24,20	23,44
372	365	1,54	132	24,23	23,47
373	366	1,54	132	24,26	23,50

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
374	367	1,54	132	24,30	23,54
375	368	1,54	132	24,33	23,57
376	369	1,53	131	24,36	23,60
377	370	1,53	131	24,39	23,63
378	371	1,53	131	24,42	23,66
379	372	1,53	131	24,46	23,69
380	373	1,53	131	24,49	23,72
381	374	1,53	130	24,52	23,76
382	375	1,52	130	24,55	23,79
383	376	1,52	130	24,59	23,82
384	377	1,52	130	24,62	23,85
385	378	1,52	130	24,65	23,88
386	379	1,52	130	24,68	23,91
387	379	1,52	129	24,71	23,94
388	380	1,51	129	24,75	23,97
389	381	1,51	129	24,78	24,00
390	382	1,51	129	24,81	24,03
391	383	1,51	129	24,84	24,06
392	384	1,51	129	24,10	23,32
393	385	1,51	128	24,13	23,35
394	386	1,5	128	24,16	23,38
395	387	1,50	128	24,19	23,41
396	388	1,50	128	24,22	23,44
397	389	1,50	128	24,25	23,47
398	390	1,50	128	24,28	23,50
399	391	1,50	128	24,31	23,53
400	392	1,49	127	24,34	23,56
401	393	1,49	127	24,37	23,58
402	394	1,49	127	24,40	23,61
403	395	1,49	127	24,43	23,64
404	393	1,49	127	24,46	23,67
405	397	1,48	127	24,49	23,70
406	398	1,48	126	24,52	23,73
407	399	1,48	126	24,55	23,76
408	400	1,48	126	24,58	23,79
409	401	1,48	126	24,61	23,82
410	402	1,48	126	24,64	23,85
411	403	1,47	126	24,67	23,88
412	404	1,47	125	24,70	23,91
413	405	1,47	125	24,73	23,93

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
414	406	1,47	125	24,76	23,96
415	407	1,47	125	24,79	23,99
416	408	1,47	125	24,02	23,22
417	409	1,46	125	24,05	23,25
418	410	1,46	125	24,08	23,28
419	411	1,46	124	24,11	23,30
420	412	1,46	124	24,14	23,33
421	413	1,46	124	24,17	23,36
422	414	1,46	124	24,19	23,39
423	415	1,45	124	24,22	23,42
424	416	1,45	124	24,25	23,44
425	417	1,45	124	24,28	23,47
426	418	1,45	123	24,31	23,50
427	419	1,45	123	24,34	23,53
428	420	1,45	123	23,55	22,74
429	421	1,44	123	23,58	22,77
430	422	1,44	123	23,61	22,79
431	423	1,44	123	23,64	22,82
432	424	1,44	123	23,66	22,85
433	425	1,44	122	23,69	22,87
434	425	1,44	122	23,72	22,90
435	427	1,43	122	23,75	22,93
436	428	1,43	122	23,77	22,95
437	429	1,43	122	23,80	22,98
438	429	1,43	122	23,83	23,01
433	430	1,43	122	23,69	22,87
440	431	1,43	121	23,06	22,23
441	432	1,42	121	23,08	22,26
442	433	1,42	121	23,11	22,28
443	434	1,42	121	23,14	22,31
444	435	1,42	121	23,16	22,34
445	436	1,42	121	23,19	22,36
446	437	1,42	121	23,21	22,39
447	438	1,41	120	23,24	22,41
448	439	1,41	120	23,27	22,44
449	440	1,41	120	23,29	22,46
450	441	1,41	120	23,32	22,49
451	442	1,41	120	23,34	22,51
452	443	1,41	120	23,37	22,54
453	444	1,40	120	23,40	22,56

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
454	445	1,40	120	23,42	22,59
455	446	1,40	119	23,45	22,61
456	447	1,40	119	23,47	22,64
457	448	1,40	119	23,50	22,66
458	449	1,40	119	23,52	22,68
459	450	1,39	119	23,55	22,71
460	451	1,39	119	23,58	22,73
461	452	1,39	119	23,60	22,76
462	453	1,39	119	23,63	22,78
463	454	1,39	118	23,65	22,81
464	455	1,39	118	23,68	22,83
465	456	1,38	118	22,86	22,01
466	457	1,38	118	22,88	22,03
467	458	1,38	118	22,91	22,06
468	459	1,38	118	22,93	22,08
469	460	1,38	118	22,96	22,11
470	461	1,38	117	22,98	22,13
471	462	1,37	117	23,00	22,15
472	463	1,37	117	23,03	22,18
473	464	1,37	117	23,05	22,20
474	465	1,37	117	23,08	22,22
475	466	1,37	117	23,10	22,25
476	467	1,37	117	23,13	22,27
477	468	1,36	117	23,15	22,29
478	469	1,36	117	23,17	22,32
479	470	1,36	116	23,20	22,34
480	471	1,36	116	23,22	22,36
481	472	1,36	116	23,25	22,39
482	473	1,36	116	23,27	22,41
483	474	1,35	116	23,30	22,43
484	475	1,35	116	23,32	22,46
485	476	1,35	116	23,34	22,48
486	477	1,35	116	23,37	22,50
487	478	1,35	115	23,39	22,53
488	479	1,35	115	23,42	22,55
489	480	1,34	115	22,57	21,70
490	481	1,34	115	22,59	21,73
491	481	1,34	115	22,62	21,75
492	432	1,33	115	22,64	21,77
493	483	1,33	115	22,66	21,79

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
494	484	1,33	115	22,69	21,81
495	435	1,33	114	22,71	21,84
496	486	1,32	114	22,73	21,86
497	487	1,32	114	22,76	21,88
498	488	1,32	114	22,78	21,90
499	489	1,32	114	22,80	21,92
500	490	1,31	114	22,82	21,95
501	491	1,31	114	22,85	21,97
502	492	1,31	114	22,87	21,99
503	493	1,30	114	22,89	22,01
504	494	1,30	113	22,92	22,03
505	436	1,30	113	22,06	22,06
506	496	1,30	113	22,96	22,08
507	497	1,29	113	22,98	22,10
508	498	1,29	113	23,01	22,12
509	499	1,29	113	23,03	22,14
510	500	1,29	113	23,05	22,16
511	501	1,28	113	23,07	22,19
512	502	1,28	113	23,10	22,21
513	503	1,28	112	22,23	21,34
514	504	1,27	112	22,25	21,36
515	505	1,27	112	22,27	21,38
516	503	1,27	112	22,29	21,40
517	507	1,27	112	22,32	21,42
518	508	1,26	112	22,34	21,44
519	509	1,26	112	22,36	21,46
520	510	1,26	112	22,38	21,49
521	511	1,26	112	22,40	21,51
522	512	1,25	111	22,42	21,53
523	513	1,25	111	22,45	21,55
524	514	1,25	111	22,47	21,57
525	515	1,25	111	22,49	21,59
526	516	1,24	111	21,61	20,71
527	517	1,24	111	21,63	20,73
528	518	1,24	111	21,65	20,75
529	519	1,23	111	21,67	20,77
530	520	1,23	111	21,69	20,79
531	521	1,23	111	21,71	20,81
532	522	1,23	110	21,73	20,83
533	523	1,22	110	21,75	20,85

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
534	524	1,22	110	20,87	19,96
535	525	1,22	110	20,89	19,98
536	52S	1,21	110	20,90	20,00
537	527	1,21	110	20,92	20,01
538	528	1,21	110	20,94	20,03
539	529	1,21	110	20,96	20,05
540	530	1,20	110	20,98	20,07
541	530	1,20	110	21,00	20,09
542	531	1,20	109	21,02	20,11
543	532	1,19	109	21,04	20,13
544	533	1,19	109	21,06	20,14
545	534	1,19	109	21,08	20,16
546	535	1,19	109	20,18	20,18
547	536	1,18	109	20,20	20,20
548	537	1,18	109	20,22	20,22
549	538	1,18	109	20,24	20,24
550	539	1,18	109	20,26	20,26
551	540	1,17	109	20,27	20,27
552	541	1,17	108	20,29	20,29
553	542	1,17	108	20,31	20,31
554	543	1,16	108	20,33	20,33
555	544	1,16	108	20,35	20,35
556	545	1,16	108	20,37	20,37
557	546	1,16	108	20,38	20,38
553	547	1,15	108	20,31	20,31
559	548	1,15	108	20,42	20,42
560	549	1,15	108	20,44	20,44
561	550	1,14	108	19,53	19,53
562	551	1,14	107	19,54	19,54
563	552	1,14	107	19,56	19,56
564	553	1,13	107	19,58	19,58
565	554	1,13	107	19,60	19,60
566	555	1,13	107	19,61	19,61
567	556	1,13	107	19,63	19,63
568	557	1,12	107	19,65	19,65
569	558	1,12	107	19,67	19,67
570	559	1,12	107	19,68	19,68
571	560	1,11	107	19,70	19,70
572	531	1,11	107	19,72	19,72
573	562	1,11	106	19,73	19,73

А.4-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирама узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
574	563	1,10	106	19,75	19,75
575	584	1,10	106	19,77	19,77
576	555	1,10	106	19,79	19,79
577	556	1,09	106	18,86	18,86
578	567	1,09	106	18,88	18,88
579	568	1,09	106	18,89	18,89
580	569	1,08	106	18,91	18,91
581	570	1,08	106	18,93	18,93
582	571	1,08	106	18,94	18,94
583	572	1,08	105	18,96	18,96
584	573	1,07	105	18,97	18,97
585	574	1,07	105	18,99	18,99
586	575	1,07	105	19,01	19,01
587	576	1,06	105	19,02	19,02
588	577	1,06	105	19,04	19,04
589	578	1,06	105	19,06	19,06
590	579	1,05	105	19,07	19,07
591	580	1,05	105	19,09	19,09
592	581	1,05	105	19,10	19,10
593	582	1,04	105	18,16	18,16
594	582	1,04	105	18,18	18,18
595	583	1,04	104	18,19	18,19
596	584	1,03	104	18,21	18,21
597	585	1,03	104	18,23	18,23
598	586	1,03	104	18,24	18,24
599	587	1,02	104	18,26	18,26
600	588	1,02	104	18,27	18,27

А.5-жадвал – Порлоқ 2 селекция нави

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирама узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
175	172	2,30	199	26,66	26,16
176	173	2,29	198	26,73	26,23
177	174	2,27	198	26,81	26,30
178	175	2,26	197	26,89	26,38
179	175	2,25	197	26,96	26,45
180	176	2,24	196	26,53	26,02
181	177	2,23	195	26,60	26,09
182	178	2,22	195	26,67	26,16
183	179	2,20	194	26,75	26,23
184	180	2,19	194	26,82	26,30
185	181	2,18	193	26,38	25,86
186	182	2,17	193	26,45	25,93
187	183	2,16	192	26,52	26,00
188	184	2,15	192	26,59	26,07
189	185	2,14	191	26,66	26,14
190	186	2,14	191	26,21	25,68
191	187	2,13	190	26,27	25,75
192	188	2,13	190	26,34	25,82
193	189	2,12	189	26,41	25,88
194	190	2,12	189	26,48	25,95
195	191	2,11	188	26,55	26,02
196	192	2,11	188	26,62	26,08
197	193	2,10	187	26,68	26,15
198	194	2,10	187	26,22	25,68
199	195	2,10	186	26,28	25,75
200	196	2,09	186	26,35	25,81
201	197	2,09	186	26,41	25,87
202	198	2,08	185	26,48	25,94
203	199	2,08	185	26,55	26,00
204	200	2,07	184	26,61	26,07
205	201	2,07	184	26,68	26,13
206	202	2,06	183	26,19	25,65
207	203	2,06	183	26,26	25,71
208	204	2,05	182	26,32	25,77
209	205	2,05	182	26,38	25,84
210	206	2,05	181	26,45	25,90
211	207	2,04	181	26,51	25,96
212	208	2,04	181	26,02	25,47
213	209	2,03	180	26,08	25,53

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштира узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
214	210	2,03	180	26,14	25,59
215	211	2,03	179	26,20	25,65
216	212	2,02	179	26,26	25,71
217	213	2,02	179	26,32	25,76
218	214	2,01	178	25,82	25,26
219	215	2,01	178	25,88	25,32
220	216	2,01	177	25,94	25,38
221	217	2,00	177	26,00	25,44
222	218	2,00	177	26,06	25,49
223	219	1,99	176	26,12	25,55
224	220	1,99	176	26,18	25,04
225	221	1,99	175	25,67	25,09
226	222	1,98	175	25,72	25,15
227	223	1,98	175	25,78	25,21
228	224	1,97	174	25,84	25,26
229	225	1,97	174	25,89	25,32
230	226	1,97	173	25,37	24,80
231	225	1,96	173	25,43	24,85
232	227	1,96	173	25,48	24,90
233	228	1,95	172	25,54	24,96
234	229	1,95	172	25,59	25,01
235	230	1,95	172	25,65	25,06
236	231	1,94	171	25,12	24,53
237	232	1,94	171	25,17	24,58
238	233	1,93	170	25,22	24,64
239	234	1,93	170	25,28	24,69
240	235	1,93	170	25,33	24,74
241	236	1,92	169	25,38	24,79
242	237	1,92	169	25,43	24,84
243	238	1,92	169	25,49	24,89
244	239	1,91	168	24,95	24,35
245	240	1,91	168	25,00	24,40
246	241	1,90	168	25,05	24,45
247	242	1,90	167	25,10	24,50
248	243	1,90	167	25,15	24,55
249	244	1,89	167	25,20	24,60
250	245	1,89	166	25,25	24,65
251	246	1,88	166	25,30	24,70
252	247	1,88	166	24,75	24,14
253	248	1,88	165	24,80	24,19

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
254	249	1,87	165	24,85	24,24
255	250	1,87	165	24,89	24,29
256	251	1,87	164	24,94	24,33
257	262	1,86	164	24,99	24,38
258	253	1,86	164	25,04	24,43
259	254	1,85	163	25,09	24,48
260	255	1,85	163	25,14	24,52
261	256	1,85	163	25,19	24,57
262	257	1,84	162	24,62	24,00
263	258	1,84	162	24,66	24,05
264	259	1,83	162	24,71	24,09
265	260	1,82	162	24,76	24,14
266	261	1,82	161	24,81	24,18
267	262	1,81	161	24,85	24,23
268	263	1,81	161	24,90	24,28
269	264	1,80	160	24,94	24,32
270	265	1,80	160	24,99	24,37
271	266	1,79	160	25,04	24,41
272	267	1,79	159	24,46	23,83
273	268	1,78	159	24,50	23,87
274	269	1,78	159	24,55	23,92
275	270	1,77	159	24,59	23,96
276	271	1,77	158	24,64	24,00
277	272	1,76	158	24,68	24,05
278	273	1,76	158	24,72	24,09
279	274	1,75	157	24,77	24,13
280	275	1,74	157	24,81	24,18
281	276	1,74	157	24,22	23,58
282	276	1,74	157	24,26	23,62
283	277	1,74	156	24,31	23,67
284	278	1,74	156	24,35	23,71
285	279	1,73	156	24,39	23,75
286	280	1,73	156	24,43	23,79
287	281	1,73	155	24,48	23,83
288	282	1,73	155	24,52	23,87
289	283	1,73	155	24,56	23,92
290	284	1,72	154	23,96	23,31
291	285	1,72	154	24,00	23,35
292	286	1,72	154	24,04	23,39
293	287	1,72	154	24,08	23,43

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштира узалиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
294	288	1,72	153	24,12	23,47
295	289	1,71	153	24,16	23,51
296	290	1,71	153	24,20	23,55
297	291	1,71	153	24,24	23,59
298	292	1,71	152	24,29	23,63
299	283	1,71	152	24,33	23,67
300	294	1,70	152	24,37	23,71
301	295	1,70	152	24,41	23,75
302	293	1,70	151	24,45	23,79
303	297	1,70	151	24,49	23,83
304	298	1,70	151	24,53	23,87
305	299	1,69	151	24,57	23,91
306	300	1,69	150	24,61	23,94
307	301	1,69	150	24,65	23,98
308	302	1,69	150	24,69	24,02
309	303	1,68	150	24,06	23,39
310	304	1,68	149	24,10	23,43
311	305	1,68	149	24,14	23,47
312	306	1,68	149	24,18	23,51
313	307	1,68	149	24,22	23,54
314	308	1,67	148	24,26	23,58
315	309	1,67	148	24,29	23,62
316	310	1,67	148	24,33	23,66
317	311	1,67	148	24,37	23,69
318	312	1,67	147	24,41	23,73
319	313	1,66	147	24,45	23,77
320	314	1,66	147	24,49	23,81
321	315	1,66	147	24,52	23,84
322	316	1,66	147	24,56	23,88
323	317	1,66	146	24,60	23,92
324	318	1,65	146	24,64	23,95
325	319	1,65	146	24,68	23,99
326	320	1,65	146	24,71	24,03
327	321	1,65	145	24,75	24,06
328	322	1,65	145	24,10	23,41
329	323	1,64	145	24,14	23,45
330	324	1,64	145	24,17	23,48
331	325	1,64	145	24,21	23,52
332	326	1,64	144	24,25	23,56
333	327	1,63	144	24,28	23,59

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
334	327	1,63	144	24,32	23,63
335	328	1,63	144	24,36	23,66
336	329	1,63	143	24,39	23,70
337	330	1,62	143	24,43	23,73
338	331	1,62	143	24,47	23,77
339	332	1,62	143	24,50	23,80
340	333	1,62	143	24,54	23,84
341	334	1,61	142	24,57	23,87
342	335	1,61	142	24,61	23,91
343	336	1,61	142	24,65	23,94
344	337	1,61	142	24,68	23,98
345	338	1,60	142	24,72	24,01
346	339	1,60	141	24,75	24,05
347	340	1,60	141	24,08	23,37
348	341	1,60	141	24,12	23,41
349	342	1,59	141	24,15	23,44
350	343	1,59	141	24,19	23,47
351	344	1,59	140	24,22	23,51
352	345	1,59	140	24,25	23,54
353	346	1,58	140	24,29	23,57
354	347	1,58	140	24,32	23,61
355	348	1,58	140	24,36	23,64
356	349	1,58	139	24,39	23,67
357	350	1,57	139	23,71	22,99
358	351	1,57	139	23,74	23,02
359	352	1,57	139	23,77	23,05
360	353	1,57	139	23,81	23,09
361	354	1,56	138	23,84	23,12
362	355	1,56	138	23,87	23,15
363	356	1,56	138	23,91	23,18
364	357	1,56	138	23,94	23,21
365	358	1,55	138	23,97	23,25
366	359	1,55	137	24,00	23,28
367	360	1,55	137	24,04	23,31
368	361	1,55	137	23,34	22,61
369	362	1,55	137	23,37	22,64
370	363	1,54	137	23,40	22,67
371	364	1,54	137	23,44	22,70
372	365	1,54	136	23,47	22,73
373	366	1,54	136	23,50	22,76

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
374	367	1,54	136	23,53	22,79
375	368	1,54	136	23,56	22,83
376	369	1,53	136	23,59	22,86
377	370	1,53	135	23,62	22,89
378	371	1,53	135	23,66	22,92
379	372	1,53	135	23,69	22,95
380	373	1,53	135	23,72	22,98
381	374	1,53	135	23,75	23,01
382	375	1,52	135	23,78	23,04
383	376	1,52	134	23,81	23,07
384	377	1,52	134	23,84	23,10
385	378	1,52	134	23,87	23,13
386	379	1,52	134	23,90	23,16
387	379	1,52	134	23,94	23,19
388	380	1,51	134	23,97	23,22
389	381	1,51	133	24,00	23,25
390	382	1,51	133	24,03	23,28
391	383	1,51	133	24,06	23,31
392	384	1,51	133	23,34	22,58
393	385	1,51	133	23,37	22,61
394	386	1,5	132	23,40	22,64
395	387	1,50	132	23,43	22,67
396	388	1,50	132	23,46	22,70
397	389	1,50	132	23,49	22,73
398	390	1,50	132	23,51	22,76
399	391	1,50	132	23,54	22,78
400	392	1,49	132	23,57	22,81
401	393	1,49	131	23,60	22,84
402	394	1,49	131	23,63	22,87
403	395	1,49	131	23,66	22,90
404	393	1,49	131	23,69	22,93
405	397	1,48	131	23,72	22,96
406	398	1,48	131	23,75	22,98
407	399	1,48	130	23,78	23,01
408	400	1,48	130	23,81	23,04
409	401	1,48	130	23,84	23,07
410	402	1,48	130	23,87	23,10
411	403	1,47	130	23,90	23,13
412	404	1,47	130	23,92	23,15
413	405	1,47	129	23,95	23,18

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштира узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
414	406	1,47	129	23,98	23,21
415	407	1,47	129	24,01	23,24
416	408	1,47	129	23,27	22,49
417	409	1,46	129	23,29	22,52
418	410	1,46	129	23,32	22,54
419	411	1,46	128	23,35	22,57
420	412	1,46	128	23,38	22,60
421	413	1,46	128	23,40	22,62
422	414	1,46	128	23,43	22,65
423	415	1,45	128	23,46	22,68
424	416	1,45	128	23,49	22,70
425	417	1,45	128	23,52	22,73
426	418	1,45	127	23,54	22,76
427	419	1,45	127	23,57	22,79
428	420	1,45	127	22,81	22,03
429	421	1,44	127	22,84	22,05
430	422	1,44	127	22,87	22,08
431	423	1,44	127	22,89	22,10
432	424	1,44	127	22,92	22,13
433	425	1,44	126	22,94	22,15
434	425	1,44	126	22,97	22,18
435	427	1,43	126	23,00	22,20
436	428	1,43	126	23,02	22,23
437	429	1,43	126	23,05	22,26
438	429	1,43	126	23,08	22,28
433	430	1,43	126	22,94	22,15
440	431	1,43	125	22,33	21,53
441	432	1,42	125	22,36	21,56
442	433	1,42	125	22,38	21,58
443	434	1,42	125	22,41	21,61
444	435	1,42	125	22,43	21,63
445	436	1,42	125	22,46	21,66
446	437	1,42	125	22,48	21,68
447	438	1,41	124	22,51	21,70
448	439	1,41	124	22,53	21,73
449	440	1,41	124	22,56	21,75
450	441	1,41	124	22,58	21,78
451	442	1,41	124	22,61	21,80
452	443	1,41	124	22,63	21,83
453	444	1,40	124	22,66	21,85

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштира узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
454	445	1,40	123	22,68	21,87
455	446	1,40	123	22,71	21,90
456	447	1,40	123	22,73	21,92
457	448	1,40	123	22,76	21,95
458	449	1,40	123	22,78	21,97
459	450	1,39	123	22,81	21,99
460	451	1,39	123	22,83	22,02
461	452	1,39	122	22,86	22,04
462	453	1,39	122	22,88	22,07
463	454	1,39	122	22,91	22,09
464	455	1,39	122	22,93	22,11
465	456	1,38	122	22,14	21,32
466	457	1,38	122	22,16	21,34
467	458	1,38	122	22,19	21,36
468	459	1,38	122	22,21	21,39
469	460	1,38	121	22,23	21,41
470	461	1,38	121	22,26	21,43
471	462	1,37	121	22,28	21,45
472	463	1,37	121	22,30	21,48
473	464	1,37	121	22,33	21,50
474	465	1,37	121	22,35	21,52
475	466	1,37	121	22,37	21,55
476	467	1,37	121	22,40	21,57
477	468	1,36	120	22,42	21,59
478	469	1,36	120	22,44	21,61
479	470	1,36	120	22,47	21,64
480	471	1,36	120	22,49	21,66
481	472	1,36	120	22,52	21,68
482	473	1,36	120	22,54	21,70
483	474	1,35	120	22,56	21,73
484	475	1,35	120	22,59	21,75
485	476	1,35	119	22,61	21,77
486	477	1,35	119	22,63	21,79
487	478	1,35	119	22,66	21,82
488	479	1,35	119	22,68	21,84
489	480	1,34	119	21,86	21,02
490	481	1,34	119	21,88	21,04
491	481	1,34	119	21,91	21,06
492	432	1,33	119	21,93	21,08
493	483	1,33	118	21,95	21,11

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштира узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
494	484	1,33	118	21,97	21,13
495	435	1,33	118	21,99	21,15
496	486	1,32	118	22,02	21,17
497	487	1,32	118	22,04	21,19
498	488	1,32	118	22,06	21,21
499	489	1,32	118	22,08	21,23
500	490	1,31	118	22,11	21,26
501	491	1,31	118	22,13	21,28
502	492	1,31	117	22,15	21,30
503	493	1,30	117	22,17	21,32
504	494	1,30	117	22,19	21,34
505	436	1,30	117	21,36	21,36
506	496	1,30	117	22,24	21,38
507	497	1,29	117	22,26	21,40
508	498	1,29	117	22,28	21,42
509	499	1,29	117	22,30	21,45
510	500	1,29	116	22,33	21,47
511	501	1,28	116	22,35	21,49
512	502	1,28	116	22,37	21,51
513	503	1,28	116	21,53	20,67
514	504	1,27	116	21,55	20,69
515	505	1,27	116	21,57	20,71
516	503	1,27	116	21,59	20,73
517	507	1,27	116	21,61	20,75
518	508	1,26	116	21,63	20,77
519	509	1,26	115	21,66	20,79
520	510	1,26	115	21,68	20,81
521	511	1,26	115	21,70	20,83
522	512	1,25	115	21,72	20,85
523	513	1,25	115	21,74	20,87
524	514	1,25	115	21,76	20,89
525	515	1,25	115	21,78	20,91
526	516	1,24	115	20,93	20,06
527	517	1,24	115	20,95	20,08
528	518	1,24	114	20,97	20,09
529	519	1,23	114	20,99	20,11
530	520	1,23	114	21,01	20,13
531	521	1,23	114	21,03	20,15
532	522	1,23	114	21,05	20,17
533	523	1,22	114	21,07	20,19

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизикли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
534	524	1,22	114	20,21	19,33
535	525	1,22	114	20,23	19,35
536	52S	1,21	114	20,25	19,37
537	527	1,21	113	20,27	19,38
538	528	1,21	113	20,28	19,40
539	529	1,21	113	20,30	19,42
540	530	1,20	113	20,32	19,44
541	530	1,20	113	20,34	19,46
542	531	1,20	113	20,36	19,47
543	532	1,19	113	20,38	19,49
544	533	1,19	113	20,40	19,51
545	534	1,19	113	20,42	19,53
546	535	1,19	113	19,55	19,55
547	536	1,18	112	19,56	19,56
548	537	1,18	112	19,58	19,58
549	538	1,18	112	19,60	19,60
550	539	1,18	112	19,62	19,62
551	540	1,17	112	19,64	19,64
552	541	1,17	112	19,65	19,65
553	542	1,17	112	19,67	19,67
554	543	1,16	112	19,69	19,69
555	544	1,16	112	19,71	19,71
556	545	1,16	112	19,72	19,72
557	546	1,16	111	19,74	19,74
553	547	1,15	112	19,67	19,67
559	548	1,15	111	19,78	19,78
560	549	1,15	111	19,80	19,80
561	550	1,14	111	18,91	18,91
562	551	1,14	111	18,93	18,93
563	552	1,14	111	18,95	18,95
564	553	1,13	111	18,96	18,96
565	554	1,13	111	18,98	18,98
566	555	1,13	111	19,00	19,00
567	556	1,13	110	19,01	19,01
568	557	1,12	110	19,03	19,03
569	558	1,12	110	19,05	19,05
570	559	1,12	110	19,06	19,06
571	560	1,11	110	19,08	19,08
572	531	1,11	110	19,10	19,10
573	562	1,11	110	19,11	19,11

А.5-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
574	563	1,10	110	19,13	19,13
575	584	1,10	110	19,15	19,15
576	555	1,10	110	19,16	19,16
577	556	1,09	109	18,27	18,27
578	567	1,09	109	18,28	18,28
579	568	1,09	109	18,30	18,30
580	569	1,08	109	18,31	18,31
581	570	1,08	109	18,33	18,33
582	571	1,08	109	18,35	18,35
583	572	1,08	109	18,36	18,36
584	573	1,07	109	18,38	18,38
585	574	1,07	109	18,39	18,39
586	575	1,07	109	18,41	18,41
587	576	1,06	109	18,42	18,42
588	577	1,06	108	18,44	18,44
589	578	1,06	108	18,46	18,46
590	579	1,05	108	18,47	18,47
591	580	1,05	108	18,49	18,49
592	581	1,05	108	18,50	18,50
593	582	1,04	108	17,59	17,59
594	582	1,04	108	17,61	17,61
595	583	1,04	108	17,62	17,62
596	584	1,03	108	17,64	17,64
597	585	1,03	108	17,65	17,65
598	586	1,03	108	17,67	17,67
599	587	1,02	107	17,68	17,68
600	588	1,02	107	17,70	17,70

А.6-жадвал – Порлоқ 4 селекция нави

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
175	172	2,30	196	27,00	26,49
176	173	2,29	196	27,07	26,56
177	174	2,27	195	27,15	26,64
178	175	2,26	195	27,23	26,71
179	175	2,25	194	27,30	26,79
180	176	2,24	194	26,86	26,35
181	177	2,23	193	26,94	26,42
182	178	2,22	193	27,01	26,49
183	179	2,20	192	27,09	26,57
184	180	2,19	191	27,16	26,64
185	181	2,18	191	26,71	26,19
186	182	2,17	190	26,78	26,26
187	183	2,16	190	26,85	26,33
188	184	2,15	189	26,93	26,40
189	185	2,14	189	27,00	26,47
190	186	2,14	188	26,54	26,01
191	187	2,13	188	26,61	26,08
192	188	2,13	187	26,68	26,14
193	189	2,12	187	26,75	26,21
194	190	2,12	186	26,82	26,28
195	191	2,11	186	26,89	26,35
196	192	2,11	185	26,95	26,42
197	193	2,10	185	27,02	26,48
198	194	2,10	185	26,55	26,01
199	195	2,10	184	26,62	26,07
200	196	2,09	184	26,68	26,14
201	197	2,09	183	26,75	26,20
202	198	2,08	183	26,82	26,27
203	199	2,08	182	26,88	26,33
204	200	2,07	182	26,95	26,40
205	201	2,07	181	27,02	26,46
206	202	2,06	181	26,53	25,98
207	203	2,06	181	26,59	26,04
208	204	2,05	180	26,66	26,10
209	205	2,05	180	26,72	26,16
210	206	2,05	179	26,78	26,23
211	207	2,04	179	26,85	26,29
212	208	2,04	178	26,35	25,79
213	209	2,03	178	26,41	25,85

А.б-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффиценти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирама узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
214	210	2,03	178	26,48	25,91
215	211	2,03	177	26,54	25,97
216	212	2,02	177	26,60	26,03
217	213	2,02	176	26,66	26,09
218	214	2,01	176	26,15	25,58
219	215	2,01	175	26,21	25,64
220	216	2,01	175	26,27	25,70
221	217	2,00	175	26,33	25,76
222	218	2,00	174	26,39	25,82
223	219	1,99	174	26,45	25,88
224	220	1,99	174	26,51	25,36
225	221	1,99	173	25,99	25,41
226	222	1,98	173	26,05	25,47
227	223	1,98	172	26,11	25,53
228	224	1,97	172	26,16	25,58
229	225	1,97	172	26,22	25,64
230	226	1,97	171	25,70	25,11
231	225	1,96	171	25,75	25,17
232	227	1,96	170	25,81	25,22
233	228	1,95	170	25,86	25,27
234	229	1,95	170	25,92	25,33
235	230	1,95	169	25,97	25,38
236	231	1,94	169	25,44	24,84
237	232	1,94	169	25,49	24,90
238	233	1,93	168	25,54	24,95
239	234	1,93	168	25,60	25,00
240	235	1,93	168	25,65	25,05
241	236	1,92	167	25,70	25,11
242	237	1,92	167	25,76	25,16
243	238	1,92	167	25,81	25,21
244	239	1,91	166	25,26	24,66
245	240	1,91	166	25,31	24,71
246	241	1,90	166	25,37	24,76
247	242	1,90	165	25,42	24,81
248	243	1,90	165	25,47	24,86
249	244	1,89	165	25,52	24,91
250	245	1,89	164	25,57	24,96
251	246	1,88	164	25,62	25,01
252	247	1,88	164	25,06	24,45
253	248	1,88	163	25,11	24,50

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
254	249	1,87	163	25,16	24,55
255	250	1,87	163	25,21	24,60
256	251	1,87	162	25,26	24,64
257	262	1,86	162	25,31	24,69
258	253	1,86	162	25,36	24,74
259	254	1,85	161	25,41	24,79
260	255	1,85	161	25,46	24,84
261	256	1,85	161	25,51	24,88
262	257	1,84	160	24,93	24,31
263	258	1,84	160	24,98	24,35
264	259	1,83	160	25,03	24,40
265	260	1,82	160	25,07	24,45
266	261	1,82	159	25,12	24,49
267	262	1,81	159	25,17	24,54
268	263	1,81	159	25,22	24,58
269	264	1,80	158	25,26	24,63
270	265	1,80	158	25,31	24,68
271	266	1,79	158	25,36	24,72
272	267	1,79	157	24,77	24,13
273	268	1,78	157	24,81	24,18
274	269	1,78	157	24,86	24,22
275	270	1,77	157	24,90	24,27
276	271	1,77	156	24,95	24,31
277	272	1,76	156	24,99	24,35
278	273	1,76	156	25,04	24,40
279	274	1,75	155	25,08	24,44
280	275	1,74	155	25,13	24,48
281	276	1,74	155	24,53	23,88
282	276	1,74	155	24,57	23,93
283	277	1,74	154	24,62	23,97
284	278	1,74	154	24,66	24,01
285	279	1,73	154	24,70	24,05
286	280	1,73	154	24,75	24,09
287	281	1,73	153	24,79	24,14
288	282	1,73	153	24,83	24,18
289	283	1,73	153	24,88	24,22
290	284	1,72	152	24,26	23,61
291	285	1,72	152	24,30	23,65
292	286	1,72	152	24,35	23,69
293	287	1,72	152	24,39	23,73

А.б-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
294	288	1,72	151	24,43	23,77
295	289	1,71	151	24,47	23,81
296	290	1,71	151	24,51	23,85
297	291	1,71	151	24,55	23,89
298	292	1,71	150	24,59	23,93
299	2S3	1,71	150	24,64	23,97
300	294	1,70	150	24,68	24,01
301	295	1,70	150	24,72	24,05
302	293	1,70	149	24,76	24,09
303	297	1,70	149	24,80	24,13
304	298	1,70	149	24,84	24,17
305	299	1,69	149	24,88	24,21
306	300	1,69	148	24,92	24,25
307	301	1,69	148	24,96	24,29
308	302	1,69	148	25,00	24,33
309	303	1,68	148	24,37	23,69
310	304	1,68	147	24,41	23,73
311	305	1,68	147	24,45	23,77
312	306	1,68	147	24,49	23,81
313	307	1,68	147	24,52	23,84
314	308	1,67	147	24,56	23,88
315	309	1,67	146	24,60	23,92
316	310	1,67	146	24,64	23,96
317	311	1,67	146	24,68	24,00
318	312	1,67	146	24,72	24,03
319	313	1,66	145	24,76	24,07
320	314	1,66	145	24,80	24,11
321	315	1,66	145	24,84	24,15
322	316	1,66	145	24,87	24,18
323	317	1,66	144	24,91	24,22
324	318	1,65	144	24,95	24,26
325	319	1,65	144	24,99	24,30
326	320	1,65	144	25,03	24,33
327	321	1,65	144	25,07	24,37
328	322	1,65	143	24,41	23,71
329	323	1,64	143	24,45	23,75
330	324	1,64	143	24,48	23,78
331	325	1,64	143	24,52	23,82
332	326	1,64	143	24,56	23,86
333	327	1,63	142	24,59	23,89

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
334	327	1,63	142	24,63	23,93
335	328	1,63	142	24,67	23,96
336	329	1,63	142	24,70	24,00
337	330	1,62	141	24,74	24,03
338	331	1,62	141	24,78	24,07
339	332	1,62	141	24,81	24,11
340	333	1,62	141	24,85	24,14
341	334	1,61	141	24,89	24,18
342	335	1,61	140	24,92	24,21
343	336	1,61	140	24,96	24,25
344	337	1,61	140	25,00	24,28
345	338	1,60	140	25,03	24,32
346	339	1,60	140	25,07	24,35
347	340	1,60	139	24,39	23,67
348	341	1,60	139	24,42	23,70
349	342	1,59	139	24,46	23,74
350	343	1,59	139	24,49	23,77
351	344	1,59	139	24,53	23,81
352	345	1,59	138	24,56	23,84
353	346	1,58	138	24,60	23,87
354	347	1,58	138	24,63	23,91
355	348	1,58	138	24,67	23,94
356	349	1,58	138	24,70	23,98
357	350	1,57	137	24,01	23,28
358	351	1,57	137	24,04	23,31
359	352	1,57	137	24,08	23,35
360	353	1,57	137	24,11	23,38
361	354	1,56	137	24,14	23,41
362	355	1,56	136	24,18	23,44
363	356	1,56	136	24,21	23,48
364	357	1,56	136	24,24	23,51
365	358	1,55	136	24,28	23,54
366	359	1,55	136	24,31	23,57
367	360	1,55	136	24,34	23,61
368	361	1,55	135	23,64	22,90
369	362	1,55	135	23,67	22,93
370	363	1,54	135	23,70	22,96
371	364	1,54	135	23,73	22,99
372	365	1,54	135	23,77	23,02
373	366	1,54	134	23,80	23,05

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
374	367	1,54	134	23,83	23,08
375	368	1,54	134	23,86	23,12
376	369	1,53	134	23,89	23,15
377	370	1,53	134	23,93	23,18
378	371	1,53	134	23,96	23,21
379	372	1,53	133	23,99	23,24
380	373	1,53	133	24,02	23,27
381	374	1,53	133	24,05	23,30
382	375	1,52	133	24,08	23,33
383	376	1,52	133	24,11	23,36
384	377	1,52	133	24,15	23,39
385	378	1,52	132	24,18	23,42
386	379	1,52	132	24,21	23,45
387	379	1,52	132	24,24	23,48
388	380	1,51	132	24,27	23,51
389	381	1,51	132	24,30	23,54
390	382	1,51	132	24,33	23,57
391	383	1,51	131	24,37	23,60
392	384	1,51	131	23,63	22,87
393	385	1,51	131	23,66	22,90
394	386	1,5	131	23,69	22,93
395	387	1,50	131	23,72	22,96
396	388	1,50	131	23,75	22,99
397	389	1,50	130	23,78	23,02
398	390	1,50	130	23,81	23,05
399	391	1,50	130	23,84	23,07
400	392	1,49	130	23,87	23,10
401	393	1,49	130	23,90	23,13
402	394	1,49	130	23,93	23,16
403	395	1,49	129	23,96	23,19
404	393	1,49	129	23,99	23,22
405	397	1,48	129	24,02	23,25
406	398	1,48	129	24,05	23,28
407	399	1,48	129	24,08	23,31
408	400	1,48	129	24,11	23,33
409	401	1,48	128	24,14	23,36
410	402	1,48	128	24,17	23,39
411	403	1,47	128	24,20	23,42
412	404	1,47	128	24,23	23,45
413	405	1,47	128	24,26	23,48

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
414	406	1,47	128	24,29	23,50
415	407	1,47	127	24,32	23,53
416	408	1,47	127	23,56	22,78
417	409	1,46	127	23,59	22,80
418	410	1,46	127	23,62	22,83
419	411	1,46	127	23,65	22,86
420	412	1,46	127	23,67	22,89
421	413	1,46	127	23,70	22,91
422	414	1,46	126	23,73	22,94
423	415	1,45	126	23,76	22,97
424	416	1,45	126	23,79	22,99
425	417	1,45	126	23,81	23,02
426	418	1,45	126	23,84	23,05
427	419	1,45	126	23,87	23,08
428	420	1,45	126	23,10	22,31
429	421	1,44	125	23,13	22,33
430	422	1,44	125	23,16	22,36
431	423	1,44	125	23,18	22,38
432	424	1,44	125	23,21	22,41
433	425	1,44	125	23,24	22,44
434	425	1,44	125	23,26	22,46
435	427	1,43	125	23,29	22,49
436	428	1,43	124	23,32	22,51
437	429	1,43	124	23,34	22,54
438	429	1,43	124	23,37	22,56
433	430	1,43	125	23,24	22,44
440	431	1,43	124	22,62	21,81
441	432	1,42	124	22,64	21,83
442	433	1,42	124	22,67	21,86
443	434	1,42	123	22,69	21,88
444	435	1,42	123	22,72	21,91
445	436	1,42	123	22,74	21,93
446	437	1,42	123	22,77	21,96
447	438	1,41	123	22,80	21,98
448	439	1,41	123	22,82	22,01
449	440	1,41	123	22,85	22,03
450	441	1,41	122	22,87	22,05
451	442	1,41	122	22,90	22,08
452	443	1,41	122	22,92	22,10
453	444	1,40	122	22,95	22,13

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
454	445	1,40	122	22,97	22,15
455	446	1,40	122	23,00	22,18
456	447	1,40	122	23,02	22,20
457	448	1,40	121	23,05	22,23
458	449	1,40	121	23,07	22,25
459	450	1,39	121	23,10	22,27
460	451	1,39	121	23,12	22,30
461	452	1,39	121	23,15	22,32
462	453	1,39	121	23,17	22,35
463	454	1,39	121	23,20	22,37
464	455	1,39	121	23,22	22,40
465	456	1,38	120	22,42	21,59
466	457	1,38	120	22,44	21,61
467	458	1,38	120	22,47	21,64
468	459	1,38	120	22,49	21,66
469	460	1,38	120	22,52	21,68
470	461	1,38	120	22,54	21,70
471	462	1,37	120	22,56	21,73
472	463	1,37	120	22,59	21,75
473	464	1,37	119	22,61	21,77
474	465	1,37	119	22,64	21,80
475	466	1,37	119	22,66	21,82
476	467	1,37	119	22,68	21,84
477	468	1,36	119	22,71	21,87
478	469	1,36	119	22,73	21,89
479	470	1,36	119	22,75	21,91
480	471	1,36	119	22,78	21,93
481	472	1,36	118	22,80	21,96
482	473	1,36	118	22,83	21,98
483	474	1,35	118	22,85	22,00
484	475	1,35	118	22,87	22,03
485	476	1,35	118	22,90	22,05
486	477	1,35	118	22,92	22,07
487	478	1,35	118	22,94	22,09
488	479	1,35	118	22,97	22,12
489	480	1,34	117	22,14	21,29
490	481	1,34	117	22,16	21,31
491	481	1,34	117	22,18	21,33
492	432	1,33	117	22,21	21,35
493	483	1,33	117	22,23	21,37

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
494	484	1,33	117	22,25	21,40
495	435	1,33	117	22,27	21,42
496	486	1,32	117	22,30	21,44
497	487	1,32	116	22,32	21,46
498	488	1,32	116	22,34	21,48
499	489	1,32	116	22,36	21,50
500	490	1,31	116	22,39	21,53
501	491	1,31	116	22,41	21,55
502	492	1,31	116	22,43	21,57
503	493	1,30	116	22,45	21,59
504	494	1,30	116	22,48	21,61
505	436	1,30	116	21,63	21,63
506	496	1,30	115	22,52	21,65
507	497	1,29	115	22,54	21,68
508	498	1,29	115	22,57	21,70
509	499	1,29	115	22,59	21,72
510	500	1,29	115	22,61	21,74
511	501	1,28	115	22,63	21,76
512	502	1,28	115	22,65	21,78
513	503	1,28	115	21,80	20,93
514	504	1,27	115	21,82	20,95
515	505	1,27	114	21,85	20,97
516	503	1,27	114	21,87	20,99
517	507	1,27	114	21,89	21,01
518	508	1,26	114	21,91	21,03
519	509	1,26	114	21,93	21,05
520	510	1,26	114	21,95	21,07
521	511	1,26	114	21,97	21,09
522	512	1,25	114	21,99	21,11
523	513	1,25	114	22,02	21,13
524	514	1,25	113	22,04	21,15
525	515	1,25	113	22,06	21,17
526	516	1,24	113	21,20	20,31
527	517	1,24	113	21,22	20,33
528	518	1,24	113	21,24	20,35
529	519	1,23	113	21,26	20,37
530	520	1,23	113	21,28	20,39
531	521	1,23	113	21,30	20,41
532	522	1,23	113	21,32	20,43
533	523	1,22	112	21,34	20,45

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
534	524	1,22	112	20,47	19,58
535	525	1,22	112	20,49	19,59
536	52S	1,21	112	20,50	19,61
537	527	1,21	112	20,52	19,63
538	528	1,21	112	20,54	19,65
539	529	1,21	112	20,56	19,67
540	530	1,20	112	20,58	19,69
541	530	1,20	112	20,60	19,70
542	531	1,20	112	20,62	19,72
543	532	1,19	111	20,64	19,74
544	533	1,19	111	20,66	19,76
545	534	1,19	111	20,68	19,78
546	535	1,19	111	19,79	19,79
547	536	1,18	111	19,81	19,81
548	537	1,18	111	19,83	19,83
549	538	1,18	111	19,85	19,85
550	539	1,18	111	19,87	19,87
551	540	1,17	111	19,89	19,89
552	541	1,17	111	19,90	19,90
553	542	1,17	110	19,92	19,92
554	543	1,16	110	19,94	19,94
555	544	1,16	110	19,96	19,96
556	545	1,16	110	19,98	19,98
557	546	1,16	110	19,99	19,99
553	547	1,15	110	19,92	19,92
559	548	1,15	110	20,03	20,03
560	549	1,15	110	20,05	20,05
561	550	1,14	110	19,15	19,15
562	551	1,14	110	19,17	19,17
563	552	1,14	109	19,19	19,19
564	553	1,13	109	19,20	19,20
565	554	1,13	109	19,22	19,22
566	555	1,13	109	19,24	19,24
567	556	1,13	109	19,25	19,25
568	557	1,12	109	19,27	19,27
569	558	1,12	109	19,29	19,29
570	559	1,12	109	19,31	19,31
571	560	1,11	109	19,32	19,32
572	531	1,11	109	19,34	19,34
573	562	1,11	108	19,36	19,36

А.6-жадвалнинг давоми

Асбоб кўрсаткичлари		Пишиб етилганлик коэффициенти	Чизиқли зичлик, mtex	Солиштирма узулиш кучи,	
mm H ₂ O	daPa			gf/tex	cN/tex
574	563	1,10	108	19,37	19,37
575	584	1,10	108	19,39	19,39
576	555	1,10	108	19,41	19,41
577	556	1,09	108	18,50	18,50
578	567	1,09	108	18,52	18,52
579	568	1,09	108	18,53	18,53
580	569	1,08	108	18,55	18,55
581	570	1,08	108	18,56	18,56
582	571	1,08	108	18,58	18,58
583	572	1,08	108	18,60	18,60
584	573	1,07	107	18,61	18,61
585	574	1,07	107	18,63	18,63
586	575	1,07	107	18,64	18,64
587	576	1,06	107	18,66	18,66
588	577	1,06	107	18,67	18,67
589	578	1,06	107	18,69	18,69
590	579	1,05	107	18,71	18,71
591	580	1,05	107	18,72	18,72
592	581	1,05	107	18,74	18,74
593	582	1,04	107	17,82	17,82
594	582	1,04	107	17,83	17,83
595	583	1,04	106	17,85	17,85
596	584	1,03	106	17,86	17,86
597	585	1,03	106	17,88	17,88
598	586	1,03	106	17,89	17,89
599	587	1,02	106	17,91	17,91
600	588	1,02	106	17,92	17,92

Маъсул ижрочилар

Ётакчи илмий ходим, техн. фан. номз.,

Кичик илмий ходим




Ю.Д. Якубова

Л. А. Джунаева